



Classificação: ABNT NBR 11702 – Tipo 4.1.2.8

Descrição: Fundo Preparador Premium foi desenvolvido para preparar paredes novas que receberão pintura ou para solucionar problemas de superfícies de alvenaria arenosas, calcinadas, que possuem restos de cal, reboco fraco, tinta velha e/ou descascada, como também de fibrocimento, gesso, etc. A aplicação deste produto sobre estes tipos de superfícies aumenta a coesão das partículas soltas, sela e uniformiza a absorção, deixando-as em condições apropriadas para receber o acabamento.

Indicação: O Fundo Preparador pode ser aplicado facilmente tanto em ambientes internos quanto externos, e garante maior durabilidade à pintura. Corrige problemas como bolhas, desagregamento, descascamento, eflorescência, saponificação e trincas.

Diferenciais: Sua exclusiva fórmula à base de água proporciona grande poder de penetração, além de ser um produto de fácil aplicação, secagem rápida e baixíssimo odor.

Propriedades Físico Químicas:

Cor: Incolor

Brilho @ 60°: Não aplicável

Peso Específico: 1,000 – 1,060 g/cm³

Ph: 8 – 9

VOC (Compostos Orgânicos Voláteis): 1g/L

Ponto de Fulgor > 100 °C

Toxicidade: Consultar Fispq

Informações Técnicas:

Composição: Emulsão acrílica, aditivos, microbicidas e água.

Prazo de Validade: 36 meses

Embalagens: 3,6 L e 14 L

Dados de Aplicação:

Diluíente: Água

Rendimento*:

Balde de 14L: até 214 m²/demão

Galão de 3,6L: até 55 m²/demão

*Conforme Método ABNT NBR 14942

Varia de acordo com a espessura, diluição, preparo, absorção, e tipo de superfície, além de outros fatores inerentes ao produto e à superfície.

Nº de Demãos: Normalmente, com 1 demão, você já consegue um excelente resultado. Mas dependendo do tipo e estado da superfície, pode ser que você precise de mais demãos.

Diluição: Adicione 10 a 100 % de água potável para gesso e 10 a 20% de água potável para demais superfícies.

Observação de diluição: dilua um pouco deste produto com 10% de água e aplique-o em uma pequena superfície. Após a secagem verifique se este local apresenta brilho visível. A diluição ideal para este produto é aquela que não causa brilho à superfície após a aplicação e secagem.

Acessórios de Pintura: Rolo de lã de pêlo

Baixo, pincel de cerdas macias ou trincha.

Secagem:

Toque: 1 hora;

Entre demãos: 4 horas;

Final: 12 horas

Recomendações: Evite a aplicação em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e umidade relativa do ar superior a 90%.

Limpeza: Limpe as ferramentas com água e sabão.

Preparo do Substrato: Conforme Norma ABNT NBR 13.245. A superfície deverá estar seca, firme e sem poeira, isenta de contaminantes, tais como: óleos, sais, graxas, gorduras, poeiras, etc., devidamente aplicada com fundo recomendado. As partes soltas ou mal aderidas deverão ser raspadas e/ou escovadas. Sobre tinta envelhecida, lixar superficialmente, deixando a superfície isenta de brilho e remover as partículas soltas.

Piso cimentado ou parede nova com reboco, argamassa, concreto não polido sem pintura: Espere a secagem e cura do reboco por 28 dias.

Reboco ou cimento fraco, soltando partículas e areia: Escovar a superfície para tirar o excesso.

Parede descascando, pintada com cal ou calcinada: Elimine todas essas imperfeições com raspagem, lixamento, escovação ou hidrojato, antes de aplicar Marfim Fundo Preparador.

Partes mofadas: Lave com uma mistura de água e água sanitária (1:1), deixe agir por uma hora, enxague e deixe secar.

Parede com manchas de gordura ou graxa: Lave com água e detergente, enxague e espere secagem.

Parede com fissura: Além do Marfim Fundo Preparador, você irá precisar da Marfim Borracha Líquida Tinta Proteção Total.

Limitação de Responsabilidade

Consulte nosso Departamento para escolher o sistema de pintura mais adequado às condições de serviço, necessidade estética e desempenho requerido. Quaisquer recomendações, informações, assistências ou serviços fornecidos pela Tintas Marfim Ltda sobre seus produtos ou sobre o uso e aplicação dos mesmos, são dados de boa-fé, acreditando serem apropriados e confiáveis, tendo garantias conforme limites do Código de Defesa do Consumidor. Rev. 06/2024