



Classificação: ABNT NBR 11702 – Tipo 4.1.2.5

Descrição: Selador Acrílico Premium é um fundo de cor branco fosco, diluível em água, indicado como primeira demão para superfícies novas ou não seladas de alvenaria em ambientes externos e internos a serem emassados ou pintados.

Produto de fácil aplicação que tem como principal característica uniformizar a absorção do substrato devido ao seu alto poder de enchimento, diminuir a porosidade, aumentar a aderência e proporcionar o maior rendimento dos produtos de acabamento ou emassamento.

Indicação: Selar e uniformizar a absorção de superfícies de alvenaria de ambientes externos e internos, a serem emassadas ou pintadas. Indicado para superfícies de reboco, bloco de concreto ou concreto aparente.

Diferenciais: Grande poder de preenchimento e cobertura. Ótima aderência e poder de selagem. Secagem rápida e baixo odor.

Propriedades Físico Químicas:

Cor: Branco Fosco

Brilho @ 60°: Não aplicável

Peso Específico: 1,210 – 1,280 g/cm³

Viscosidade: 80 – 90 UK

Ph: 8,5 – 9,5

VOC (Compostos Orgânicos Voláteis): 2,7 g/L

Ponto de Fulgor > 100 °C

Toxicidade: Consultar Fispq

Informações Técnicas:

Composição: Emulsão acrílica, aditivos, microbicidas e água.

Prazo de Validade: 36 meses

Embalagens: 3,6 L e 14 L

Dados de Aplicação:

Diluyente: Água

Diluição: Adicione 10% água potável.

Rendimento*:

Balde de 14L: até 94 m²/demão

Galão de 3,6L: até 24 m²/demão

*Conforme Método ABNT NBR 14942

Varia de acordo com a espessura, diluição, preparo, absorção, e tipo de superfície, além de outros fatores inerentes ao produto e à superfície.

Secagem:

Toque: 1 hora;

Entre demãos: 4 horas;

Final: 12 horas

Nº de Demãos: Normalmente, com 1 demão, você já consegue um excelente resultado. Mas dependendo do tipo e estado da superfície e da cor, pode ser que você precise de mais demãos.

Acessórios de Pintura: Rolo de lã, pincel, trincha ou airless.

Recomendações: Evite a aplicação em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e umidade relativa do ar superior a 90%

Limpeza: Limpe as ferramentas com água e sabão.

Preparo do Substrato: Conforme Norma ABNT NBR 13.245. A superfície deverá estar seca, firme e sem poeira, isenta de contaminantes, tais como: óleos, sais, graxas, gorduras, poeiras, etc., devidamente aplicada com fundo recomendado. As partes soltas ou mal aderidas deverão ser raspadas e/ou escovadas. Sobre tinta envelhecida, lixar superficialmente, deixando a superfície isenta de brilho e remover as partículas soltas.

Parede nova com reboco, argamassa, concreto ou cimento e sem pintura: Após secar e curar por no mínimo 28 dias, passe a mão sobre a parede. Se ainda restarem grãos ou pó, aplique uma demão de Marfim Fundo Preparador. Se não sair grãos ou pó, aplique uma demão de Marfim Selador Acrílico.

Paredes com muitas imperfeições e falhas profundas: Corrija com argamassa e aguarde curar por no mínimo 28 dias.

Paredes de fibrocimento ou placa cimentícia (absorvem muito produto): Aplique Marfim Fundo Preparador antes da Marfim Massa Acrílica.

Parede pintada com bolhas, partes soltas ou mal aderidas: Elimine todas essas imperfeições com raspagem, lixamento, escovação ou hidrojato e aplique uma demão de Marfim Fundo Preparador.

Paredes pintadas com cal ou pinturas muito antigas: Aplique uma demão de Marfim Fundo Preparador.

Paredes mofadas: Lave com uma mistura de água e água sanitária (1:1), deixe agir por uma hora, enxague e deixe secar.

Parede com mancha de gordura ou de graxa: Lave com água e detergente, enxague e espere secar.

Limitação de Responsabilidade

Consulte nosso Departamento para escolher o sistema de pintura mais adequado às condições de serviço, necessidade estética e desempenho requerido. Quaisquer recomendações, informações, assistências ou serviços fornecidos pela Tintas Marfim Ltda sobre seus produtos ou sobre o uso e aplicação dos mesmos, são dados de boa-fé, acreditando serem apropriados e confiáveis, tendo garantias conforme limites do Código de Defesa do Consumidor. Rev. 06/2024