



Classificação: ABNT NBR 11702 – Tipo 4.7.2 - NBR 15348.

Descrição: A Massa Corrida Premium nivela e corrige imperfeições de superfícies de ambientes internos.

Indicação: Indicada para uniformizar, nivelar e corrigir pequenas imperfeições em superfícies internas de alvenaria, concreto e gesso.

Diferenciais: Alto poder de preenchimento, ótima aderência e baixo odor, é fácil de lixar e de aplicar, e possui, ainda, secagem rápida, elevada consistência, excelente resistência à alcalinidade e a intempéries.

Propriedades Físico Químicas:

Cor: Branca

Brilho @ 60°: Não aplicável

Peso Específico: 1,620 – 1,680 g/cm³

Consistência: 5,8 – 6 cm

Ph: 8,5 – 9,5

VOC (Compostos Orgânicos Voláteis): 5,85 g/L

Ponto de Fulgor > 100 °C

Toxicidade: Consultar Fispq

Informações Técnicas:

Composição: Emulsão acrílica, cargas minerais (inertes), espessantes, microbidas não metálicos, aditivos e água.

Prazo de Validade: 36 meses

Embalagens: 3,6 L (5,40Kg) e 14 L (23Kg)

Desempenho:

Atender às especificações da **ABNT NBR 15348:**

Resistência à abrasão de massa niveladora de acordo com a **ABNT NBR 15312:**

Perda máxima de 10 g

Este produto ≤ 5

Absorção de água de massa niveladora de acordo com a **ABNT NBR 15303:**

Este produto

Absorção máxima de 15 %

Este produto ≤ 13%

Dados de Aplicação:

Diluyente: Água

Diluição: Pronto para uso.

Rendimento:

Balde de 14 L / 23 Kg: Até 70 m² acabado.

Galão de 3,6 L / 5,4 Kg: Até 16,2 m² acabado.

*Conforme Método ABNT NBR 14942

Varia de acordo com a espessura, diluição, preparo, absorção, e tipo de superfície, além de outros fatores inerentes ao produto e à superfície.

Nº de Demãos: Normalmente, com 2 a 3 demãos, você já consegue um excelente resultado. Mas dependendo do tipo e estado da superfície, pode ser que você precise de mais demãos. Sempre lixar entre demãos.

Secagem:

Toque: 1 hora;

Entre demãos: 4 horas;

Final: 12 horas

Acessórios de Pintura: Espátula ou desempenadeira de aço.

Limpeza: Limpe as ferramentas com água e sabão.

Recomendações: Evite a aplicação em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e umidade relativa do ar superior a 90%.

Preparo do Substrato: Conforme Norma ABNT NBR 13.245. A superfície deverá estar seca, firme e sem poeira, isenta de contaminantes, tais como: óleos, sais, graxas, gorduras, poeiras, etc., devidamente aplicada com fundo recomendado. As partes soltas ou mal aderidas deverão ser raspadas e/ou escovadas. Sobre tinta envelhecida, lixar superficialmente, deixando a superfície isenta de brilho e remover as partículas soltas.

Parede nova com reboco, argamassa, concreto ou cimento e sem pintura: Após secar e curar por no mínimo 28 dias, passe a mão sobre a parede. Se ainda restarem grãos ou pó, aplique uma demão de Marfim Fundo Preparador. Se não sair grãos ou pó, aplique uma demão de Marfim Selador Acrílico.

Paredes com muitas imperfeições e falhas profundas: Corrija com argamassa e aguarde curar por no mínimo 28 dias.

Paredes de fibrocimento ou placa cimentícia (absorvem muito produto): Aplique Marfim Fundo Preparador antes da Marfim Massa Acrílica.

Parede pintada com bolhas, partes soltas ou mal aderidas: Elimine todas essas imperfeições com raspagem, lixamento, escovação ou hidrojato e aplique uma demão de Marfim Fundo Preparador.

Paredes pintadas com cal ou pinturas muito antigas: Aplique uma demão de Marfim Fundo Preparador.

Paredes mofadas: Lave com uma mistura de água e água sanitária (1:1), deixe agir por uma hora, enxague e deixe secar.

Parede com mancha de gordura ou de graxa: Lave com água e detergente, enxague e espere secar.

Limitação de Responsabilidade

Consulte nosso Departamento para escolher o sistema de pintura mais adequado às condições de serviço, necessidade estética e desempenho requerido. Quaisquer recomendações, informações, assistências ou serviços fornecidos pela Tintas Marfim Ltda sobre seus produtos ou sobre o uso e aplicação dos mesmos, são dados de boa-fé, acreditando serem apropriados e confiáveis, tendo garantias conforme limites do Código de Defesa do Consumidor. Rev. 06/2024